

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Flex PUR Komp. I 0468

Type: 2 komponent polyurethan. Blandes før brug med PUR Komp. II 0610 03078. Kan evt. tilsættes Kwartssand 0685 02069 eller andet fyldmateriale. Flex PUR er farveløs; men kan indfarves til ønsket farve.

Anvendelse: Flex PUR er et materiale til limning af sten/skærver eller andet materiale på ramper, broer, skibsdæk, lastbillad m.m. Flex PUR kan også anvendes til fyldning og limning af sprækker i beton.

Egenskaber: Vejrbestandig og slidstærk. Hurtig gennemhærdning.

HÅRDHED: Shore D 67

Tørstof: 100 % vægt 100 % volumen

Forbehandling: Undergrunden skal være ren og støvfri.

Påføring:

| Metode | Anbefalet viskositet | Fortyndere |
|-------------|----------------------|------------|
| Tandspartel | Ufortyndet | - |

Tørring:

| Berøringstør | Tørretid: | Lagtykkelse - tør film: |
|--------------|--------------|-------------------------|
| | 1 time 20 °C | 1000 µm |

Systembeskrivelse:

VEDHÆFTNINGSTEST:

| | |
|---|-----------------------|
| Underlag: | Trækprøve: |
| Træ - Ikke grundet | > 5 N/mm ² |
| Træ - Grundet med H2O Primer, 0563 | > 5 N/mm ² |
| Stål - Ikke grundet | > 5 N/mm ² |
| Stål - Grundet med Shopprimer, 0200 | > 5 N/mm ² |
| Beton - Ikke grundet | > 5 N/mm ² |
| Beton - Grundet med Efadeck, 0454 | > 5 N/mm ² |
| Aluminium - Ikke grundet | > 5 N/mm ² |
| Aluminium - Grundet med shopprimer, 0200 | 5 N/mm ² |
| Aluminium - Grundet med H2O Shopprimer, 0561 | > 5 N/mm ² |
| Glasfiber - Ikke grundet | 4 N/mm ² |
| Glasfiber - Grundet med PUR Grundmaling, 0446 | 11 N/mm ² |

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 1.000 µm Tørfilm: 1.000 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 1 m²/litr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

Bemærkninger: BLANDINGSFORHOLD: Står angivet på etiketten på produktet.
POT-LIFE: 30 minutter ved 20° C.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk