

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

PUR-Emalje 0440

Type: 2-komp. acryl/polyurethanemalje. Blandes før brug med PUR-Hærder 0610 - 84150 i forholdet 4 : 1 (vol.)

Anvendelse: Glansstabil slutlakering med stor robusthed og kemikaliemodstandsdygtighed til f.eks. maskiner m.v.

Egenskaber: Særdeles god udendørs holdbarhed, stor hårdhed, fremragende mekaniske egenskaber og god kemikaliebestandighed.

Tørstof: 58 % vægt 49 % volumen Brugsklar blanding: Ja

Forbehandling: Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. PUR-Grundmaling serie 0446.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Luftforstøvning	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0600-84173
Airless/Airmix	40-45 sek. DIN-cup 4 mm	0600-84173

2-Komp. Produkter:

Hærder	Blandingsforhold (volumen)	Potlife
0610-84150	4 : 1	8 timer 20 °C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Evt. overlakering inden	2 døgn 20 °C	30 - 50 µm
Forcertørring	30 min. 80 °C	30 - 50 µm
Gennemhærdet	1 døgn 60 °C	30 - 50 µm

Systembeskrivelse:

Primer	2x PUR-Grundmaling 0446 - xxxxx	120 µm
Dæklak	2x PUR-Emalje 0440	80 µm

Ovennævnte system opfylder kravene til korrosionsklasse C 4 - medium i henhold til ISO 12944.

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 65 µm Tørfilm: 30 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 16 m²/litr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Bemærkninger: Samlet tør film lagtykkelse for PUR-Systemet må højst være 200 µm, da man ved højere lagtykkelser kan risikere afskalninger. Vort toningsanlæg muliggør fremstilling af kulører efter ønske i kvantiteter fra 4 liter. Metallic og fluorescerende kan dog leveres ved minimum 100 liter pr. farve. 2-K H2O Emalje serie 0540 er vort vandfortyndbare alternativ. Ønskes der en antigraffiti effekt, anvendes PUR-Antigraffiti Hærder 0610 02249. Blandingsforholdet med denne hærder er 2 : 1.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk