

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

Arsinol® EXTRA 0175

Type:	Træbeskyttelse med ekstra højt tørstofindhold.
Anvendelse:	Dækkende træbeskyttelse til vedligeholdelse af træ, der tidligere er behandlet med Arsinol. Dette produkt er udviklet til udendørs brug.
Egenskaber:	God vedhæftning, dækkeevne og indtrængning i træ. God dækkraft, der gør kulørskift let, selv fra mørke til lyse kulører. Arsinol EXTRA er fremstillet på basis af solsikkeolie, tilsat lysægte, dækkende pigmenter og aktive stoffer. Da solsikkeolien er meget lys og ikke gulner så meget som andre planteolier, holder lyse farver sig pæne længere.

Tørstof:	85 % vægt	75 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	Træværk rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Træet skal være helt tørt før det træbeskyttes. Evt. belægninger kan fjernes med FAXE Terrasserens 0580 99300.
-----------------------	--

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	-

Temperaturen skal være mellem 5°C og 25°C og relativ luftfugtighed under 80%.

Arbejd altid vådt i vådt, d.v.s gør et eller to brædder færdige i fuld længde, så undgås synlige overlapninger. ARSINOL® extra er tyktflydende af konsistens, men du behøver ikke at fortynde den. Hvis du vil have en lidt mere tyndflydende træbeskyttelse, kan du tilsætte og omrøre ca. 5% mineralsk terpentin i ARSINOL® extra.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	8 timer 20 °C	-
Kan overmales efter	24 timer 20 °C	-

Systembeskrivelse:

Grundning: Arsinol Træimprægnering 0169

Mellembehandling: Arsinol Transparent 0170

Slutbehandling: Arsinol Extra 0175

OBS! Hvis træet er MEGET udtørret anbefales 2x Mellembehandling fremfor 2x Slutbehandling!

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 100 µm	Tørfilm: 75 µm
-------------------------------	-----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /ltr.
-------------------	------------------------------------

Lagring:	Tørt og frostfrit.
-----------------	--------------------

Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.
-------------------	---

Nuancer:	For udvalget af forskellige standard farver se farvekort.
-----------------	---

VOC forklaring:	Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ
------------------------	--

Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/

Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA

Underkategorien som produktet tilhører:(X)

EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)

Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger: Arsinol EXTRA serie 0175, har i forhold til Arsinol serie 0171, et højere tørstofindhold og rækker derfor ca. 50 % længere.
Undgå påføring i direkte sollys.
Indeholder tørrende olier. Brugte klude kan selvantænde. Opbevar brugte klude i en lufttæt pose eller dåse og kasser dem.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk