

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE Special Lud THIX 0296**Type:** Lud på basis af natriumhydroxid.**Anvendelse:** FAXE Special Lud THIX anvendes på ubehandlet træ, hvor en speciel overflade ønskes. På egetræ, hvor en røget eller indfarvet farvetone ønskes eller på nåletræ, hvor det naturlige udseende foretrækkes.**Egenskaber:** FAXE Special Lud THIX hindrer gulningsprocessen for ubehandlet fyr, gran, pitchpine m.m. Træets struktur vil afhængig af hvilken type kernetræ, blive fremhævet. FAXE Special Lud THIX vil på f.eks. Eg give et patineret og røget udseende.**Tørstof:** 3 % vægt 3 % volumen**Forbehandling:** Træet skal være slebet, rent og tørt.**Påføring:****Metode**

Valsepåføring

Anbefalet viskositet

Ufortyndet

Fortyndere**Tørring:**

Brugstør

Tørretid:

5 timer 20 °C

Lagtykkelse - tør film:**Systembeskrivelse:**

1x FAXE Special Lud THIX

1x slibning

Efterbehandling:

1x FAXE Microolie eller 1x FAXE Oxi. Industriolie

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/litr.**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Værktøj renses med vand.**Nuancer:** FAXE Special Lud THIX er uden pigmenter. For at tilføre farve i samme behandling iblandes op til 10 % FAXE Combicolor i ønsket nuance.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk