

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

H2O Polyurethanlak 0571 - xxxxx

Type:	Vandfortyndbar produkt på basis af polyurethan- og acryldispersion
Anvendelse:	Lakering af træ- og betongulve, hvor der stilles store krav til slidstyrke og let rengørighed. Kan også anvendes til træpaneler, døre m.m.
Egenskaber:	Hurtig tordreende, hård og elastisk film, der tåler gængse rengøringsmidler.
Tørstof:	37 % vægt 37 % volumen

Forbehandling: TRÆGULVE: Gulvet skal være rent, støvfrit og fri for fedt og sæberester. Lakeres der flere gange, bør der slibes let mellem lagene.
BETONGULVE: Gulvet skal være rent og støvfrit. Hvis gulvet er glittet, således at overfladen er meget tæt, anbefales først en grundig slibning. Herefter påføres H2O Polyurethanlak - 1. gang fortyndet med 10 % vand - 2. gang ufortyndet.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	-	-
Lufftforstøvning	35-40 sek. DIN-cup 4 mm	Vand

Rengøring af maleværktøj og evt. fortynding kan foretages med vand.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	4 timer 20 °C	30 - 50 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 150 µm Tørfilm: 40 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 9 m²/litr.

Lagring: Ved temperaturer over 10° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2007:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ
For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger: Tørretiden forlænges af lav temperatur og / eller høj luftfugtighed. Bør ikke påføres ved temperaturer under 15° C og / eller over 75 % relativ fugtighed. Nulet Polyurethanlak er ikke bestandig overfor husholdningssprit.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk