

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

H2O Primer 0550 - xxxxx

Type:	Vandfortyndbar primer på basis af alkydharpiks og acryldispersion.
Anvendelse:	Korrosionshindrende grunding af stål.
Egenskaber:	Korrosionshindrende primer med god vedhæftning. Gode påføringssegenskaber.
Tørstof:	47 % vægt 36 % volumen
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufforstøvning	40-45 sek. DIN-cup 4 mm	Vand
Airless/Airmix	50-60 sek. DIN-cup 4 mm	Vand
Pensel og rulle	Ufortyndet	

Tørring:

Kan overmales efter	Tørretid: 2 timer 20 °C	Lagtykkelse - tør film: 20 - 40 µm
---------------------	-----------------------------------	--

Systembeskrivelse:

Primer	2x H2O Primer 0550 - xxxxx	60 µm
Dæklak	1x H2O Emalje 0551 - xxxxx	30 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 80 µm Tørfilm: 30 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 12 m²/ltr.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Bemærkninger: Tørretiden forlænges af lav temperatur og / eller høj luftfugtighed. Bør ikke påføres ved temperaturer under 15° C og / eller over 75 % relativ fugtighed.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk