

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

Efaterm Polyesterprimer 0346 - xxxxx

Type:	Ovntørrende primer på basis af polyester og melamin.
Anvendelse:	Udviklet som primer til aluminium og galvaniseret stål. Udendørs holdbar i forbindelse med dækmaling.
Egenskaber:	Fremragende vedhæftning, slagfasthed, og elasticitet. Gulner ikke ved overbrænding.
Tørstof:	51 % vægt 41 % volumen
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufforstøvning	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Højrotation	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0600-01001

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Afluftning	10 min. 20 °C	25 - 35 µm
Ovntørring	20 min. 160 °C	25 - 35 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 85 µm Tørfilm: 35 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 12 m²/ltr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Bemærkninger: H2O Efaterm Primer serie 0590 er vort vandfortyndbare alternativ til Efaterm Polyester Primer, serie 0346.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk