

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

Efatern Metallic 0320 - xxxxx

Type:	Ovntørrende maling på basis af epoxyester og melamin.		
Anvendelse:	Overfladebehandling af stålemner, hvor der stilles store krav til slidstyrke, holdbarhed og vandbestandighed, som f.eks cykler.		
Egenskaber:	Aluminiumfarve med "spejleffekt", som er velegnet til overlakering med transparente perlemorsfarver.		
Tørstof:	43 % vægt	33 % volumen	Brugsklar blanding: Ja
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.		

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	15-20 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Hærder 0610 - 00386 er beregnet til påføring med højrotationsklokker. Hærder 0610 - 04224 er udviklet til alm. luftsprøjtning.		

2-Komp. Produkter:

Hærder	Blandingsforhold (volumen)	Potlife
0610-00387	3,3 : 1	8 timer 20 °C
0610-04224	3,3 : 1	8 timer 20 °C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:	
Ovntørring	15 min. 160 °C	20 - 30 µm	
Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 90 µm	Tørfilm: 30 µm	
Rækkeevne:	Teoretisk: 11 m ² /ltr.		
Lagring:	Oplagres tørt og køligt.		
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.		

Bemærkninger: Hærder 0610 - 00387 / 04224 er på basis af melaminharpiks og vil efter udløb af pot-life ændre "spejleffekten". Malingen kan lufttørre uden tilsætning af hærder; men opnår ikke samme hårdhed og kemikaliebestandighed.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk