

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Plovlak 0124 - xxxxx

Type:	Transparent, blå lak på basis af styrenmodificeret alkyd.
Anvendelse:	Midlertidig beskyttelse af stål, som f.eks. plovskær og harvetænder.
Egenskaber:	Tørre hurtigt og giver en pæn finish.
Tørstof:	44 % vægt 40 % volumen
Forbehandling:	Overfladen skal være fri for fedt, olie og rust.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufforstøvning	25-30 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	50-55 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Pensel	Ufortyndet	

OBS! Hvis Plovlak skal påføres 2 gange, skal dette gøres inden 4 timer eller efter 4 døgn. Overholdes dette interval ikke, kan man risikere opkogning.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	20 - 40 µm
Berøringstør	30 min. 20 °C	20 - 40 µm
Kan overlakeres efter	1 time 20 °C	20 - 40 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 75 µm Tørfilm: 30 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 13 m²/ltr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

Bemærkninger: H2O Emalje serie 0551 er vort vandfortyndbare alternativ.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk