

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Esbjerg Jern Färg 0132

Type:	Maling på basis af alkydharpiks.
Anvendelse:	Overfladebehandling af metal til både indendørs og udendørs brug.
Egenskaber:	Blank og robust overflade. God lysægthed, vej- og vandbestandighed.
Tørstof:	53 % vægt 47 % volumen
Forbehandling:	Overfladen rengøres for fedt, snavs, rust og løstsiddende maling. Evt. gammel maling matslibes. Korrosionsbeskyttelse opnås ved at forbehandle med Esbjerg Jern Primer, serie 0107.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufforstøvning	25 - 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	55 - 60 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Pensel og rulle	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Forcørtørring	30 min. 80 °C	30 - 50 µm

Systembeskrivelse:

Primer	1x Esbjerg Jern Primer 0107	40 µm
Dæklak	1x Esbjerg Jern Färg 0132	40 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 100 µm	Tørfilm: 50 µm
Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /ltr.	

Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Sprøjteudstyr kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.
Nuancer:	Esbjerg Jern Färg kan fremstilles i farver efter ønske.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk