

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Vejstribemaling 0182**Type:** Stribemaling på basis af urethanalkyd.**Anvendelse:** Afstrikning eller markering af asfaltbelægninger f.eks. parkeringspladser.**Egenskaber:** Lysægte og vejrbestandig maling med god dækkeevne og slidstyrke.**Tørstof:** 67 % vægt 45 % volumen**Forbehandling:** Undergrunden skal være ren og støvfri.**Påføring:****Metode**

Pensel og rulle

Anbefalet viskositet

Ufortyndet

Fortyndere

Rengøring af maleværktøj og evt. fortynding kan gøres med mineralisk terpentin.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	30 min. 20 °C	-
Berøringstør	1 time 20 °C	-
Brugstør	16 timer 20 °C	-

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 175 µm Tørfilm: 80 µm**Rækkeevne:** Teoretisk: 5 m²/ltr.**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med mineralisk terpentin 79120.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk