

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Maskinprimer 0102

Type: Primer på basis af urethanalkyd, med indhold af antikorrosivt pigment. Produktet kan fortyndes med mineralsk terpentint 79120.

Anvendelse: Korrosionshindrende grunding af stål.
Primeren er velegnet til korrosionsbeskyttelse af produktionsanlæg, maskiner, landbrugsmaskiner m.m.
Dette produkt er udviklet til professionelt brug.

Egenskaber: Hurtig tørring, god vedhæftning og korrosionsbeskyttelse. Kan overlakeres med de fleste alkyd dækmalinger bl.a. Esbjerg Maskinmalje; i tvivlstilfælde kontakt venligst vor salgsafdeling.

Tørstof: 60 % vægt 40 % volumen

Forbehandling: Vælg:
Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

Eller:
Bunden renses omhyggeligt for olie, fedt, snavs og evt. løstsiddende maling. Gammel maling skal matslibes.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	30 -35 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	55 - 60 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Pensel og rulle	Ufortyndet	-

Påføringsbetingelser:

Overfladen skal være ren og tør med en temperatur min. 3°C over dugpunktet for at undgå kondens.
Sørg for nødvendig ventilation under påføring og tørring.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	30 min. 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	30 min. 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør - lav temp.	1 time 10 °C	30 - 50 µm

Systembeskrivelse:

Primer	2x Maskinprimer 0102	60 µm
Dæklak	1x Maskinmalje 0130	30 µm
Ovennævnte system opfylder kravene til korrosionsklasse C 2 i henhold til ISO 12944.		

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 100 µm Tørfilm: 40 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/ltr.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentint 79120.

Nuancer: Standardfarver er grå og rød.

Bemærkninger: Maskinprimer serie 0102 har en lavere sikkerhedsmærkning end serie 0100, men tørrer lidt langsommere. Maskinprimer serie 0102, hæfter ikke på letmetal og galvaniseret jern. H2O Primer serie 0563 er vort vandfortyndbare alternativ. Maskinprimer serie 0102 kan ikke overlakeres med Efaspray 0790, Efalyn 0120 eller Hammerlak 0122.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk