

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### Arsinol Træimprægnering 0169

**Type:** Opløsningsmiddelholdig grunder med indhold af fungicid.  
Godkendt som Træbeskyttelsesmiddel (PT 8). BPD-nr.: 686-2

**Anvendelse:** Grunder til udendørs træværk med rigtig god indtrængsevne til optimal beskyttelse af nyt og gammelt træværk. Til førstegangs grundbehandling af nyt træ. Anvendes også til bart træ, der tidligere har været malet, men hvor malingen er væk. (f.eks. ved nedslibning). Arsinol Træimprægnering kan ikke stå alene, men SKAL overmales. Dette produkt er udviklet til udendørs brug. Træbeskyttelsesmiddel (PT 8)  
Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1.

Supplerende forskrifter ved erhvervsmæssig anvendelse:  
NYLIGT BEHANDLET TRÆ SKAL EFTER BEHANDLINGEN HENSTILLES  
OVERDÆKKET ELLER PÅ ET HÅRDT OG UIGENNEMTRÆNGELIGT UNDERLAG  
FOR AT FOREBYGGE DIREKTE SPILD TIL JORD OG VAND. EVENTUELT SPILD  
SKAL OPSAMLES TIL GENBRUG ELLER BORTSKAFFELSE.

FOR AT BESKYTTE ORGANISMER, DER LEVER I VAND, MÅ MIDLET SAMT DET  
BEHANDLEDE TRÆ IKKE ANVENDES I UMIDDELBAR NÆRHED AF  
VANDMILJØET (VANDLØB, SØER M.V.) DET BEHANDLEDE TRÆ SKAL  
OVERFLADEBEHANDLES MED FOR EKSEMPEL MALING.  
OVERFLADEBEHANDLINGEN SKAL LØBENDE VEDLIGEHOLDES.

OVENSTÅENDE INDRAMMEDE ANGIVELSE SKAL VÆRE TYDELIGT ANFØRT PÅ  
ET FAKTAARK ELLER LIGNENDE DER FØLGER DET BEHANDLEDE TRÆ.

**Egenskaber:** Arsinol Træimprægnering beskytter træet mod svamp, råd og blåsplint.

**Tørstof:** 9 % vægt 5 % volumen

**Forbehandling:** Træet skal være tørt og frit for snavs. Evt. belægninger kan fjernes med FAXE Terrasserens 0580 99300. Træets indhold af fugtighed må maksimum være 18 %. Arsinol Træimprægnering omrøres grundigt før og under brug.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	

Vask huden efter arbejdet.

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	1-2 timer 20 °C	
Kan overmales efter	24 timer 20 °C	

**Systembeskrivelse:**

Arsinol Træimprægnering SKAL overmales med et af følgende produkter:  
A. Arsinol 0170 Transparent  
B. Arsinol 0171 Dækkende  
C. Arsinol 0175 Extra

**Rækkeevne:** Teoretisk: 5 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.

**Påføringsforhold:** 5-25°C og under 80 % luffugtighed.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

---

**VOC forklaring:** Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ  
Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/  
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA  
Underkategorien som produktet tilhører:(X)  
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)  
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

---

**Bemærkninger:** Undgå påføring i direkte sollys.

---

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

## **Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**

**Energivej 13**

**DK- 6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: [info@esbjergpaints.dk](mailto:info@esbjergpaints.dk)**

**[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)**