

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**H2O Industriemalje 0557**

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b>          | Vandfortyndbar maling på basis af polyurethandispersion.                                                                        |
| <b>Anvendelse:</b>    | Overfladebehandling af landbrugsmaskiner, containere, stålkonstruktioner m.v. Dette produkt er udviklet til professionelt brug. |
| <b>Egenskaber:</b>    | Meget hurtig tørring. Robust overflade. God kemikaliebestandighed. God vedhæftning direkte til stål.                            |
| <b>Tørstof:</b>       | 50 % vægt      46 % volumen                                                                                                     |
| <b>Forbehandling:</b> | Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. H2O Primer serie 0563.                   |

**Påføring:**

| Metode           | Anbefalet viskositet    | Fortyndere |
|------------------|-------------------------|------------|
| Lufftforstøvning | 40-50 sek. DIN-cup 4 mm | Vand       |
| Airless/Airmix   | 50-60 sek. DIN-cup 4 mm | Vand       |

**Tørring:**

|               | Tørretid:     | Lagtykkelse - tør film: |
|---------------|---------------|-------------------------|
| Støvtør       | 15 min. 20 °C | 50 - 90 µm              |
| Berøringstør  | 1 time 20 °C  | 50 - 90 µm              |
| Forcertørring | 20 min. 60 °C | 50 - 90 µm              |

**Systembeskrivelse:**

|        |                            |       |
|--------|----------------------------|-------|
| Primer | 1x H2O Primer 0563 - xxxxx | 50 µm |
| Dæklak | 1x H2O Industriemalje 0557 | 50 µm |

|                               |                                    |                |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Anbefalet lagtykkelse:</b> | Vådfilm: 110 µm                    | Tørfilm: 50 µm |
| <b>Rækkeevne:</b>             | Teoretisk: 9 m <sup>2</sup> /ltr.  |                |
| <b>Lagring:</b>               | Ved temperaturer over 10° C.       |                |
| <b>Holdbarhed:</b>            | 12 måneder i uåbnet emballage.     |                |
| <b>Rengøring:</b>             | Maleværktøj kan rengøres med vand. |                |

**Bemærkninger:** Tørretiden forlænges af lav temperatur og / eller høj luftfugtighed. Bør ikke påføres ved temperaturer under 15° C og / eller over 75 % relativ fugtighed.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**  
**Energivej 13**  
**DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00    FAX +45 75 45 33 68    e-mail: [info@esbjergpaints.dk](mailto:info@esbjergpaints.dk)

[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)