

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

**Acrylemalje 0219 - xxxxx**

<b>Type:</b>	Maling på basis af acrylbindemiddel.
<b>Anvendelse:</b>	Overfladebehandling af grundet stål og plast.
<b>Egenskaber:</b>	Meget hurtig tørring samt problemfri flerlagslakering. Anvendes til indendørs emner. Robust overflade.

<b>Tørstof:</b>	43 % vægt	37 % volumen
-----------------	-----------	--------------

<b>Forbehandling:</b>	Stål: Bunden renses omhyggeligt for olie, fedt og snavs og grundes med f.eks. Maskinprimer serie 0102. PLAST: Bunden afrenses for fedt, støv og slipmidler, og grundes med Acrylprimer serie 0204.
-----------------------	--

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Airless/Airmix	40-45 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Lufftforstøvning	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Lufftforstøvning	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68013

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	5 min. 20 °C	20 - 30 µm
Berøringstør	15 min. 20 °C	20 - 30 µm

<b>Anbefalet lagtykkelse:</b>	Vådfilm: 60 µm	Tørfilm: 25 µm
-------------------------------	----------------	----------------

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 17 m <sup>2</sup> /litr.
-------------------	-------------------------------------

<b>Lagring:</b>	Oplagres tørt og køligt.
-----------------	--------------------------

<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S****Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)