

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Spejllak 0216 - xxxxx

Type:	Maling på basis af acrylharpiks
Anvendelse:	Beskyttelse af acrylspejles bagbeklædning.
Egenskaber:	God vedhæftning til plast og aluminium.
Tørstof:	47 % vægt 28 % volumen

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Luftforstøvning	25-30 sek. DIN-cup 4 mm	0600-86036

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	20 - 30 µm
Berøringstør	1 time 20 °C	20 - 30 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 100 µm Tørfilm: 30 µm**Rækkeevne:** Teoretisk: 9 m²/ltr.**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk