

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

PVB Lak 0208 - xxxxx

Type:	Hurtigtørrende, gulningsfri klarlak på basis af polyvinylbutyral.		
Anvendelse:	Midlertidig beskyttelse af metal, lakering af træ, støvbinding af beton eller andre specielle formål.		
Egenskaber:	Særdeles hurtig tørring, hård og robust overflade.		
Tørstof:	16 % vægt	13 % volumen	
Forbehandling:	Overfladen skal være fri for fedt, olie og rust.		

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	20 - 25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68013

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	60 - 80 µm
Berøringstør	15 min. 20 °C	60 - 80 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 115 µm	Tørfilm: 15 µm
-------------------------------	-----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 9 m ² /ltr.
-------------------	-----------------------------------

Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
-----------------	--------------------------

Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Bemærkninger:	Ved indendørs anvendelse hæfter PVB Lak serie 0208 på aluminium og galvaniseret jern. PVB Lak yder ikke langtids korrosionsbeskyttelse. Nulet Polyurethanlak serie 0571 er vort vandfortyndbare alternativ.
----------------------	---

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk