

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### Efalyn Metallic 0125 - xxxxx

<b>Type:</b>	Maling baseret på styrenmodificeret alkyd, pigmenteret med metalpigment.
<b>Anvendelse:</b>	Dekoratív emalje til metalemner.
<b>Egenskaber:</b>	Meget hurtigtørrende emalje med god glans. Udendørs bestandig i forbindelse med primer.
<b>Tørstof:</b>	50 % vægt      37 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. grundning med Maskinprimer serie 0100.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	20 - 25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	30 min. 20 °C	30 - 50 µm

**Systembeskrivelse:**

Primer	1x Maskinprimer 0100 - xxxxx	40 µm
Dæklak	1x Efalyn Metallic 0125 - xxxxx	30 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 80 µm      Tørfilm: 30 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 12 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.

**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

**Bemærkninger:** Serie 0125 er ikke velegnet ovenpå Shopprimer serie 0200 eller Maskinprimer serie 0102. H2O Emalje serie 0551 er vort vandfortyndbare alternativ.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

## Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00    FAX +45 75 45 33 68    e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk