

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

Esbjerg Rustforsegler 0108

Type:	Penetrerende grunder på basis af urethanalkyd.
Anvendelse:	Forsegling af rustent stål. Esbjerg Rustforsegler skal overmales med enten Esbjerg JernPrimer, serie 0107 eller Esbjerg Jern Färg, serie 0132.
Egenskaber:	God indtrængning i rustne overflader. Kan også bruges som midlertidig beskyttelse af stål uden overmaling. Kan overmales med Esbjerg Jern Färg, serie 0132

Tørstof:	52 % vægt	46 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	Bunden renses omhyggeligt for olie, fedt og snavs med højtryksrensere. Alt løstsiddende rust fjernes med spartel eller stålbørste.
-----------------------	--

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Luftforstøvning	30-35 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	55-60 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Pensel og rulle	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	2 timer 20 °C	20 - 40 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	20 - 40 µm
Kan overlakeres efter	4 timer 20 °C	20 - 40 µm

Systembeskrivelse:

Primer	1x Esbjerg Rustforsegler 0108	35 µm
Mellemmaling	1x Esbjerg Jern Primer 0107	40 µm
Dæklak	1x Esbjerg Jern Färg 0132	40 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 75 µm	Tørfilm: 35 µm
-------------------------------	----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 13 m ² /ltr.
-------------------	------------------------------------

Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

Bemærkninger:	OBS! Esbjerg Rustforsegler fjerner IKKE rusten; men forsegler den indtil overfladen bliver nedbrudt eller beskadiget.
----------------------	---

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk