

Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE Patina Lauge 0593

Typ:	Patinierung von Eichenholz
Verwendung:	FAXE Patina Lauge lässt die Oberfläche, wie einen alten, abgenutzten Boden mit einem graulichem Schimmer, erscheinen. FAXE Patina Lauge kan nur auf neuem oder frisch geschliffenem Holz benutzt werden.
Eigenschaften:	FAXE Patina Lauge ändert die Farbe des Holzes durch eine chemische Reaktion und darum ist eine Nachbehandlung notwendig.
Vorbehandlung:	<p>Manuelles Auftragen: Das Holz mus unbehandelt oder ungeschliffen sein. FAXE Patina Lauge mit Pinsel, Pad oder Rolle in Faserrichtung des Holzes gleichmässig auftragen. Überlappungen vermeiden. Danach ca. 5 Stunden bei 20° trocknen.</p> <p>Industrielles Auftragen: FAXE Patina Lauge wird mit Mossgumiwalzen Augetragen. Danach wird die Oberfläche gebürstet.</p>

Auftragsmethoden:

Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdünner:
Pinsel und Rolle	Unverdünnt	
Pad	Unverdünnt	
Walze	Unverdünnt	

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Griffest	5 Stunden 20 °C	

Systembeschreibung:

Nachbehandlung:

Um das Holz zu versiegeln ist eine Ölbehandlung mit FAXE Prestigeöl oder FAXE High Solid Mikro Öl, empfohlen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

kfabrik A/S**DK-6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk