

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Efragrund 0111

Type:	Alkydbaseret grundmaling til træ, terpentinfortyndbar.
Anvendelse:	Grundning af træværk, hvor der ønskes god fylde og slibbarhed.
Egenskaber:	God vedhæftning og overmalbar med alkyd- og acrylmalinger.
Tørstof:	83 % vægt 67 % volumen
Forbehandling:	Træet skal være tørt og frit for snavs.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	30-35 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	55-60 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Pensel og rulle	Ufortyndet	-

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	2 timer 20 °C	50 - 70 µm
Kan overmales efter	3 timer 20 °C	50 - 70 µm
Kan slibes efter	8 timer 20 °C	50 - 70 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 105 µm Tørfilm: 70 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 9 m²/ltr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
 Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
 Underkategorien som produktet tilhører:(X)
 EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
 Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk