

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### PUR-Belægning Komponent I 0466

**Type:** 2 komponent polyurethanbelægning. Blandes før brug med PUR-Belægning Komponent II 0610 - 05209.

**Anvendelse:** Belægning til træ, metal og beton.

**Egenskaber:** Vejrbestandig og slidstærk. Hurtig gennemhærdning. Kemikaliebestandig.

**Tørstof:** 100 % vægt 100 % volumen Brugsklar blanding: Ja

**Forbehandling:** Undergrunden skal være ren og støvfri.

**Påføring:**

**Metode**  
Spartel

**Anbefalet viskositet**  
Ufortyndet

**Fortyndere**

**2-Komp. Produkter:**

**Hærder**  
0610-05209

**Blandingsforhold (volumen)**  
2,5 . 1

**Potlife**  
1 timer 20 °C

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 1.000 µm Tørfilm: 1.000 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 1 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Ved temperaturer over 5° C.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**

**Energivej 13**

**DK- 6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk**

**www.esbjergpaints.dk**