

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

Efaterm Klarlak 0303

Type:	Ovntørrende lak på basis af alkyd, melamin og polyester
Anvendelse:	Overfladebehandling af stål, kobber, messing og letmetal til f.eks. lamper, skilte, apparatdele m.m.
Egenskaber:	Hurtig overfladetør - herved undgås støv i filmen under tørring. Stor hårdhed og ekstra god vedhæftning. Kemikaliebestandig, lysægte og glansstabil ved udendørs anvendelse. Korrosionsbestandigheden er afhængig af emnets beskaffenhed. Gulner ikke ved overbrænding. Lav hærdetemperatur.

Tørstof:	56 % vægt	47 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.
-----------------------	---

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Luftforstøvning	25-30 sek. DIN-cup 4 mm	0600-16103

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Afluftning	10 min. 20 °C	30 - 50 µm
Ovntørring	10 min. 120 °C	30 - 50 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 65 µm	Tørfilm: 30 µm
-------------------------------	----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 16 m ² /litr.
-------------------	-------------------------------------

Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
-----------------	--------------------------

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk