

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE PROlak 0571

Type:	Vandbaseret selvhærdende acryl / polyurethan gulvlak.
Anvendelse:	Lakering af let til meget trafikerede områder, som f.eks. lejligheder, kantiner, klasseværelser, butiklokaler og til trægulve i øvrigt, hvor der stilles krav til slidstyrken.
Egenskaber:	FAXE PROlak giver en fremragende slidstyrke, og gør træet meget nemt at rengøre. FAXE PROlak farver ikke træet, men bibeholder træets egen farve. FAXE PROlak har en fremragende bestandighed overfor de fleste mad- og drikkevarer f.eks. sennep, kaffe, sprit og rødvin.

Tørstof:	36 % vægt	33 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rengør træet med FAXE Trærens og varmt vand, herefter skal træet tørre helt. 2. Er træet tidligere lakeret skal det slibes, så overfladen fremstår mat. 3. Ønskes et hvidligt udseende anvendes FAXE Hvidunder før lakering. 4. For at kontrollere vedhæftning og farvetone, anbefales det at lave et prøvefelt. 5. FAXE PROlak omrystes før og under brugen. 6. Påfør lakken med pensel, fin mohairrulle eller sprøjte i et jævnt lag. 7. Overlakering foretages, når første strøg er tørt. Husk mellemslibning med korn 180. 8. Lakken skal påføres ved temperaturer over 18°C.
-----------------------	---

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	-
Sprøjtning	Ufortyndet	-

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	4-6 timer 20 °C	
Gennemhærdet	1 uge °C	

Systembeskrivelse:

Det anbefales at påføre 3 lag FAXE PROlak for optimal slidstyrke.

Ved slitage: Se under forbehandling punkt 2.

Rækkeevne:	Teoretisk: 15 m ² /ltr.
Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Værktøj renses med vand. RENGØRING AF GULVET: Den daglige rengøring er blot støvsugning, når træet trænger, vaskes det nemt med FAXE Gulvsæbe.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk