

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE Industriolie 0299

Type:	Træolie på basis af vegetabilsk olie.
Anvendelse:	FAXE Industriolie anvendes til ubehandlet eller ludbehandlet massivt træ.
Egenskaber:	FAXE Industriolie mætter træet og gør det smudsafvisende.
Tørstof:	100 % vægt 100 % volumen
Forbehandling:	Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med FAXE Trærensere. En forbehandling med FAXE Trærensere forbedrer kvaliteten af olieoverfladen og intensiverer farvevirkningen. Arbejdstemperatur min. 18°C. Store arealer bearbejdes i sektioner af ca. 10-15 m ² .

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Hvid Gummiskraber	Ufortyndet	-
Polerrondel hvid	Ufortyndet	-
Polermaskine	Ufortyndet	-
Olieabsorberende klude	Ufortyndet	-

FAXE Industriolie kan anvendes med håndkraft ved mindre arealer eller vha. maskiner ved større arealer.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Kan belastes skånsomt	5 timer 20 °C	-

Systembeskrivelse:

Behandling:

- Olien påføres i et jævnt lag. Olien skal ligge blank og våd på træet i 10-20 min. Tørres overfladen ud, tilføres mere olie.
- Overskydende olie skrubes med hvid gummiskraber og tilsættes frisk olie og bruges til det næste areal.
- Den "skrabe" overflade poleres med en polerskive og olierester tørres af med en olieabsorberende klud.
- For en perfekt finish efterpoleres overfladen med en polerrondel og lidt olie (5-10ml/m²)
- Efter nogle timer kan gangarealer beskyttes med gulvpap. Gulvet kan herefter nænsomt tages i brug. Indtil olien er fuldstændig gennemhærdet skal gulvet beskyttes mod vand.

Efterbehandling:

Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsugeren. Til rengøring anbefales FAXE Oliepleje eller FAXE Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med Faxe Trærensere og efterbehandles med Faxe Plejeolie eller en af Faxe's Olier.

Rækkeevne:	Teoretisk: 20 m ² /ltr.
Lagring:	Opbevares v/min. 5°C.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralisk terpentin.
Bemærkninger:	Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk