

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Efadeck Prestige Hurtig Komp. I 0457

Type: 2 komponent polyaspartic belægning til beton . Blandes før brug med Efadeck Prestige Hærder 0610-17086 i forholdet 1,5:1 (vægt). Efadeck Prestige Hurtig er glasklar, men kan indfarves til ønsket farve.

Anvendelse: Efadeck Prestige Hurtig kan bruges både som primer og toplak, men kan også anvendes til limning af sten eller andet materiale. Efadeck Prestige Hurtig kan også anvendes som ekstremt hurtigtørrende primer under f.eks. Efadeck Epoxy.

Egenskaber: Vejrbestandig og slidstærk. Lysægte og kan derfor bruges, hvor man ønsker en gulningsfri overflade i f.eks. udstillingslokaler. Høj slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Ekstremt hurtig gennemhærdning hvilket bevirker, at man kan påføre 3 lag samme dag.

Tørstof: 100 % vægt 100 % volumen

Forbehandling: Undergrunden skal være ren og støvfri.

Påføring:**Metode**

Tandspartel

Anbefalet viskositet

Ufortyndet

Fortyndere

-

Tørring:

Brugstør

Kan overlakeres efter

Tørretid:

2 timer 20 °C

1 timer 20 °C

Lagtykkelse - tør film:

Pot-life: 10 min.

Pot-life: 10 min.

Systembeskrivelse:

Grunder:

Tidligere behandlet beton / Ikke stærkt sugende beton:

1x Efadeck Prestige Hurtig 0457

Ubehandlet beton / Stærkt sugende beton:

1-2x Efadeck Betonimprægnering 0527 (afhængig af betonens sugsevne)

Toplag:

1-2x Efadeck Prestige Hurtig 0457 eller 1-2x Efadeck Prestige 0458

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 1.000 µm Tørfilm: 1.000 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 1 m²/litr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

Bemærkninger: OBS! Hvis man skal påføre Efadeck Prestige Hurtig på flydebeton, kontakt da vor tekniske afdeling for råd og vejledning inden start.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk