

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**Maskinemalje 0130**

<b>Type:</b>	Maling på basis af alkydharpiks.
<b>Anvendelse:</b>	Dette produkt er udviklet til professionelt brug på traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner samt andre jern- og ståloverflader.
<b>Egenskaber:</b>	Blank og robust overflade. God lysægthed, vejr- og vandbestandighed.
<b>Tørstof:</b>	53 % vægt      47 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. Maskinprimer serie 0102.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufforstøvning	25 - 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	55 - 60 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Pensel og rulle	Ufortyndet	

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Forcørtørring	30 min. 80 °C	30 - 50 µm

**Systembeskrivelse:**

Primer	2x Maskinprimer 0102	60 µm
Dæklak	1x Maskinemalje 0130	30 µm
Ovennævnte system opfylder kravene til korrosionsklasse C 2 i henhold til ISO 12944.		

<b>Anbefalet lagtykkelse:</b>	Vådfilm: 65 µm	Tørfilm: 30 µm
-------------------------------	----------------	----------------

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 15 m <sup>2</sup> /ltr.
-------------------	------------------------------------

<b>Lagring:</b>	Oplagres tørt og køligt.
<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Sprøjteudstyr kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.
<b>Nuancer:</b>	For udvalget af forskellige standard farver se farvekort. Maskinemalje kan fremstilles i farver efter ønske.

<b>Bemærkninger:</b>	Ønskes en hurtigere tørring og bedre kemikaliebestandighed kan der tilsættes max. 10 % Efadur Hærdelak 0455 79139.
----------------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S****Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00    FAX +45 75 45 33 68    e-mail: [info@esbjergpaints.dk](mailto:info@esbjergpaints.dk)[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)