

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

Arsinol®, transparent 0170

| | |
|-----------------------|---|
| Type: | Træbeskyttelsesmiddel med indhold af planteolie og aktive stoffer. |
| Anvendelse: | Træbeskyttelsesmiddel til udendørs træværk. Anvendes til slutbehandling af udendørs træværk, til tidligere behandlet træ med transparent træbeskyttelse eller til vedhæftning hvis træet senere skal træbeskyttes med dækkende kvaliteter. Dette produkt er udviklet til udendørs brug. |
| Egenskaber: | Arsinol 0170 giver beskyttelse og hindrer udtørring af træet. |
| Tørstof: | 33 % vægt 28 % volumen |
| Forbehandling: | Træværk rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Træet skal være helt tørt før det træbeskyttes. Evt. belægninger kan fjernes med FAXE Terrasserens 0580 99300. |

Påføring:

| Metode | Anbefalet viskositet | Fortyndere |
|--------|----------------------|------------|
| Pensel | Ufortyndet | |

Temperaturen skal være mellem 5°C og 25°C og relativ luftfugtighed under 80%.
Arbejd altid vådt i vådt, d.v.s. gør et eller to brædder færdige i fuld længde, så undgås synlige overlapninger.
ARSINOL® transparent skal omrøres før og under brug.

Tørring:

| | Tørretid: | Lagtykkelse - tør film: |
|---------------------|-----------------|-------------------------|
| Berøringstør | 6-8 timer 20 °C | - |
| Kan overmales efter | 24 timer 20 °C | - |

Systembeskrivelse:

1-2x Arsinol, transparent 0170

Hvis man ikke ønsker et transparent udseende slutbehandles med Arsinol dækkende serie 0171 eller Arsinol EXTRA serie 0175.

| | |
|------------------------|---|
| Rækkeevne: | Teoretisk: 12 m ² /litr. |
| Lagring: | Tørt og frostfrit. |
| Holdbarhed: | 24 måneder i uåbnet emballage. |
| Rengøring: | Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120. |
| Nuancer: | For udvalget af forskellige standard farver se farvekort. |
| VOC forklaring: | Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/ Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA Underkategorien som produktet tilhører:(X) EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY) Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten. |
| Bemærkninger: | Undgå påføring i direkte sollys. Indeholder tørrende olier. Brugte klude kan selvantænde. Opbevar brugte klude i en lufttæt pose eller dåse og kasser dem. |

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk