

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### Efadeck® Epoxy Belægning 0405

**Type:** 2 komponent epoxybelægning. Blandes før brug med Efadeck® Epoxy Hærder 0610 18028.

**Anvendelse:** Belægning til beton. Udspartling af huller i betongulve inden maling med f.eks. Efadeck® Heavy

**Egenskaber:** Hård og glat overflade, som er rengøringsvenlig. Ekstrem god kemikalieresistens og slidstyrke.

**Tørstof:** 100 % vægt 100 % volumen Brugsklar blanding: Ja

**Forbehandling:** Undergrunden skal være ren og støvfri. Herefter grundes med Efadeck Epoxy Primer.

#### Påføring:

**Metode**  
Spartel

**Anbefalet viskositet**  
Ufortyndet

**Fortyndere**

#### BLANDINGSFORHOLD:

Blandes med Efadeck® Epoxy Hærder 0610 18028 i forholdet 5 : 1 (vægt)

#### POTLIFE:

30 minutter ved 20°C

#### Tørring:

	<b>Tørretid:</b>	<b>Lagtykkelse - tør film:</b>
Brugstør	8 timer 20 °C	1000 µm
Gennemhærdet	1 uge 20 °C	1000 µm
Gennemhærdet - lav temperatur	2 uger 10 °C	1000 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 1.000 µm Tørfilm: 1.000 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 1 m<sup>2</sup>/ltr.

**Lagring:** Ved temperaturer over 5° C.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med Universalfortynder 0700-68013.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**

**Energivej 13**

**DK- 6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk**

**www.esbjergpaints.dk**