

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

Efadeck® Epoxy Primer 0406

Type:	2 komponent epoxy primer. Blandes før brug med Efadeck® Epoxy Primer Hærder 0610 19170.		
Anvendelse:	Anvendes som primer direkte på beton inden viderebehandling med Efadeck® Epoxy Belægning 0405.		
Egenskaber:	God vedhæftning til beton.		
Tørstof:	100 % vægt	100 % volumen	Brugsklar blanding: Ja
Forbehandling:	Gulvet SKAL være RENT og TØRT - max. 10 % fugtighed. Er gulvet vingelittet, så overfladen er meget tæt, anbefales en grundig slibning.		

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Spartel	Ufortyndet	
Rulle	Ufortyndet	

BLANDINGSFORHOLD:

Blandes med Efadeck® Epoxy Primer Hærder 0610 19170 i forholdet 1,5 : 1 (vægt)

POTLIFE:

30 minutter ved 20°C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Kan overmales efter	12 timer 20 °C	300 - 400 gram / m ²
Kan overmales efter - lav temp.	1 døgn 10 °C	300 - 400 gram / m ²
Overmales inden	2 døgn 20 °C	300 - 400 gram / m ²
Overmales inden - lav temperatur	4 døgn 10 °C	300 - 400 gram / m ²
Gennemhærdet	1 uge 20 °C	300 - 400 gram / m ²

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 300 µm Tørfilm: 300 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 3 m²/litr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Universalfortynder 0700-68013.

Bemærkninger: Hvis der går for lang tid inden overmalingen, kan man risikere at toplaget ikke vil binde på grundingen. I dette tilfælde anbefales det at slibe gulvet. (se punktet Tørring)

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk