

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**Træ & Metal glans 50 0131**

<b>Type:</b>	Maling på basis af alkydharpiks.
<b>Anvendelse:</b>	Anvendes indendørs på træværk såsom paneler, døre, karme, vinduer og træmøbler samt grundet jern og metal. Udendørs på grundet jern og metal.
<b>Egenskaber:</b>	Giver en særlig flot og jævn overflade.
<b>Tørstof:</b>	53 % vægt      47 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Emnet afrenses grundigt med Efadeck Grundrens. Gammel maling skal matslibes.

**Påføring:**

<b>Metode</b>	<b>Anbefalet viskositet</b>	<b>Fortyndere</b>
Pensel og rulle	Ufortyndet	

**Tørring:**

	<b>Tørretid:</b>	<b>Lagtykkelse - tør film:</b>
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Kan overmales efter	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Gennemhærdet	1 uge 20 °C	30 - 50 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 9 m<sup>2</sup>/ltr.**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S****Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg****TLF. +45 75 12 86 00    FAX +45 75 45 33 68    e-mail: [info@esbjergpaints.dk](mailto:info@esbjergpaints.dk)****[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)**