

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**Efadeck® Poly-Marine Komponent I 0465****Type:** 2 komponent polyurethanbelægning. Blandes før brug med Polymarine Komponent II 0616.

Kan evt. tilsættes Polymarine Komponent III 0685 - 98227.

**Anvendelse:** Opløsningsmiddelfri belægning til blandt andet skibsræmper.**Egenskaber:** Vejrbestandig og slidstærk. Hurtig gennemhærdning.**Tørstof:** 100 % vægt 100 % volumen Brugsklar blanding: Ja**Forbehandling:** Undergrunden skal være ren og støvfri.**Tørring:**

	<b>Tørretid:</b>	<b>Lagtykkelse - tør film:</b>	
Brugstør	24 timer 20 °C	-	-
Gennemhærdet	3 døgn 20 °C	-	-

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 1.000 µm Tørfilm: 1.000 µm**Rækkeevne:** Teoretisk: 1 m<sup>2</sup>/ltr.**Lagring:** Opbevares v/min. 5°C.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Bemærkninger:** BLANDINGSFORHOLD: Står angivet på etiketten på produktet.  
POT-LIFE: 30 minutter ved 20° C.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S****Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

**www.esbjergpaints.dk**